

## OK Autrod 12.51



### Drahtelektrode

EN ISO 14341-A	G 3Si1 (Drahtelektrode)
EN ISO 14341-A	G 42 3 M21 3Si1 / G 38 2 C1 3Si1
SFA/AWS A5.18	ER70S-6
Werkstoffnummer	1.5125

### Kurzcharakteristik

Universell einsetzbare, verkupferte Allpositions-Drahtelektrode für Verbindungsschweißungen an allgemeinen Baustählen, Rohrstählen, Feinkornbaustählen und Schiffsbaustählen. Für höchste Zähigkeitsanforderungen bis zu -50°C TÜV eignungsgeprüft. In Verbindung mit der Großverpackung MARATHON PAC™ sehr gut geeignet für den mechanisierten Einsatz an Schweißstationen und Robotern.

### Grundwerkstoffe

siehe Schweißweiser Abschnitt

P235 / S235 - P420 / S420 u. ä.

### Schutzgase nach EN ISO 14175

M2, M3, C1

### Durchmesser [mm]

0,6    0,8    0,9    1,0    1,2    1,4    1,6

### Stromeignung

**= +**

### Schweißposition



### Richtanalyse des Drahtes [%]

C	Si	Mn
0,1	0,85	1,5

### Gütwerte des reinen Schweißgutes

Wärmebehandlung	Schutzgas	Streckgrenze ReL N/mm <sup>2</sup>	Festigkeit R <sub>m</sub> N/mm <sup>2</sup>	Dehnung A <sub>5</sub> %	Kerbschlagarbeit ISO-V J	
					-20°C	-30°C
U	M21	≥ 420	500-640	≥ 20	≥ 47	≥ 47
U	C1	≥ 380	470-600	≥ 20	≥ 47	
S(620°C/15h)	M21	≥ 355	440-570	≥ 22	≥ 47	

### Leistungsdaten

Durchmesser 1,0 mm			Durchmesser 1,2 mm			Durchmesser 1,6 mm		
Schweißstrom A	Spannung V	Abschmelzleistung kg/h	Schweißstrom A	Spannung V	Abschmelzleistung kg/h	Schweißstrom A	Spannung V	Abschmelzleistung kg/h
80	18	1,0	120	18	1,3	225	28	2,1
300	32	5,6	380	34	8,0	550	38	11,4

### Spulentyp

46 (S 200); 69/77 (BS/B 300); 93 (MARATHON PAC ); 93-7 (MARATHON PAC Endless); 9A (MARATHON PAC Jumbo)

### Zulassungen (siehe auch Draht/Pulver-Kombination)

siehe Abschnitt Q

CE, Seproz, PRS, MRS, ABS, BV, LR, DNV, GL, DE, TÜV