



### Drahtelektrode

EN ISO 24373	S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
SFA/AWS A5.7	ERCuSi-A
Werkstoffnummer (EN 14640)	2.1461 (S Cu 6560 (CuSi3Mn1))

### Kurzcharakteristik

Spezial-Drahtelektrode für Kupfer und Kupferlegierungen, auch CuZn-Legierungen (Messing). Auch für das Schweißen von unterschiedlichen Kupferlegierungen miteinander geeignet.  
Das weiche, messingfarbene Schweißgut hat eine Härte von ca. 80 - 100 HB.  
Ideal zum Laser-Löten verzinkter Dünnscheiben im Automobilbau und der Kfz-Reparatur geeignet, wenn nicht nachverzinkt werden soll

### Grundwerkstoffe

siehe Schweißweiser Abschnitt

Laser-Löten verzinkter Bleche, Reinkupfer CR024A/CW024A/2.0090, CuNi-Legierungen CW111C/2.0855, Messing CW500L/2.0220 bis CW723R/2.0572 u. ä.

### Schutzgase nach EN ISO 14175

I1 - I3 für Kupfer, M13 für verzinkte Bleche

### Durchmesser [mm]

0,8    1,0    1,2

### Stromeignung

= +

### Schweißposition



### Richtanalyse des Drahtes [%]

Cu	Si	Mn	Sn
Basis	2,9	1	≤0,2

### Gütwerte des reinen Schweißgutes

Wärme- behandlung	Schutzgas	Dehngrenze Rp0,2 N/mm²	Festigkeit Rm N/mm²	Dehnung A5 %	Kerbschlagarbeit ISO-V Rt J
U	I1	130	350	40	50

### Leistungsdaten

Durchmesser 0,8 mm			Durchmesser 1,0 mm			Durchmesser 1,2 mm		
Schweiß- strom A	Spannung V	Abschmelz- leistung kg/h	Schweiß- strom A	Spannung V	Abschmelz- leistung kg/h	Schweiß- strom A	Spannung V	Abschmelz- leistung kg/h
60	13	0,0	80	13	0,0	150	16	0,0
165	18	0,0	210	18	0,0	320	29	0,0

### Spulentyp

98 (Korbspule BS 300; 15 kg) 96 (MarathonPac; 200 kg)

### Zulassungen (siehe auch Draht/Pulver-Kombination)

siehe Abschnitt Q