

Legierungstyp
Ni1

OK Tubrod 15.24S / OK Flux 10.62
OK Tubrod 15.24S / OK Flux 10.71



Draht/Pulver Kombination zum UP-Schweißen

OK Tubrod 15.24S mit OK Flux 10.62
mit OK Flux 10.71

EN ISO 14171-A - T3Ni1
EN ISO 14171-A - S 46 5 FB T3Ni1
SFA/AWS A5.23 : F8A6-EC-G
EN ISO 14171-A - S 46 4 AB TZ
SFA/AWS A5.23 : F8A6-EC-G

Kurzcharakteristik

Fülldraht/Pulver-Kombinationen für das UP-Schweißen von unlegierten Baustählen, Druckbehälterstählen, Feinkornstählen, Schiffbau- und Offshorestählen.
OK Tubrod 15.24S ist ein basischer UP-Fülldraht mit max. 0,9% Ni, er liefert ein hochwertiges Schweißgut für Stähle mit Streckgrenzen bis 460 MPa. Wasserstoffklasse H5.
Hohe Abschmelzleistung, hohe Strombelastbarkeit, sehr gutes Schweißverhalten und ausgezeichnete Schlackenlöslichkeit.
Mit OK Flux 10.62 kaltzäh bis -50°C, geeignet für das Mehrlagen- und Engspaltschweißen an dickwandigen Konstruktionen, z.B. im Offshore-Bereich.
Mit OK Flux 10.71 für Prozessvarianten mit hoher Aufmischung aus dem Grundwerkstoff (Lage/Gegenlage) und Kehlnähte, kaltzäh bis -50°C.

Grundwerkstoffe

siehe Schweißweiser Abschnitt

mit OK Flux 10.62 : S235 / P235 - S460 / P460 u. ä.
mit OK Flux 10.71 : S235 / P235 - S460 / P460 u. ä.

Schweißgutrichtanalyse [%]

Drahtelektrode	mit Schweißpulver	C	Si	Mn	Ni
OK Tubrod 15.24S	OK Flux 10.62	0,07	0,25	1,7	0,8
OK Tubrod 15.24S	OK Flux 10.71	0,07	0,5	2,0	0,8

Gütwerte des reinen Schweißgutes

Drahtelektrode	Mit Schweißpulver	Wärmebehandlung	Dehngrenze R _{p0,2} N/mm ²	Festigkeit R _m N/mm ²	Dehnung A ₅ %	Kerbschlagarbeit ISO-V -40°C -50°C J	
OK Tubrod 15.24S	OK Flux 10.62	U	≥ 470	550-690	≥ 20	≥ 47	≥ 47
OK Tubrod 15.24S	OK Flux 10.71	U	≥ 470	550-690	≥ 20	≥ 47	

Weitere Informationen zu Draht und Pulver

siehe Abschnitt P

Zulassungen

siehe Abschnitt Q

OK Tubrod 15.24S / OK Flux 10.62
OK Tubrod 15.24S / OK Flux 10.71

ABS, DNV, CE
CE